



2017190305Z



究 院

No 建委2017-06-0527

M17061503-10



检 验 检 测 报 告

广州质量监督检测研究院



检验检测报告

第 1 页 共 2 页

产 品 名 称	埃特®佳壁板	生产日期	2017-05-13
商 标	埃特	编号或批号	DJ126173
型号 / 规格 / 等级	(2440×1220×9)mm	限用日期/保质期	----
		抽送样单号	M17061503-10
受检单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	检验类别	抽样检验
任务来源	----	样品数量	7件
委托单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	抽样基数	1600件
生产单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司		
抽样地点	成品仓库	抽(送)样日期	2017年06月15日
来样方式	本院抽样	验讫日期	2017年06月29日
检验依据	GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 Q/AITE 14-2015《纤维增强水泥外墙板(埃特佳壁板)》 GB/T 7019-2014《纤维水泥制品试验方法》		
样品状况	正常		
检测环境说明	温度: 20℃, 相对湿度: 65%		
检 验	所检项目符合Q/AITE 14-2015标准和GB 6566-2010标准(A类装饰装修材料)要求。本次抽样检验项目合格。		
结 论			
备 注	1. 企业标准备案号: QB/440100 91 121-2015; 2. 我院获CMA、CAL认定授权的检验能力覆盖企业标准Q/AITE 14-2015所涉及的全部项目。		



批准:

曹志祥

审核:

郭永翔

主检:

刘小凡



编号: M17061503-10

检验结果

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	标 准 要 求	检 验 结 果	单项评价
			----	-----	
Q/AITE 14-2015 《纤维增强水泥外墙板（埃特佳壁板）》					
1	表面质量	----	表面不应有明显的象皮花纹、凹凸不平、表面要平整，不允许存在影响功能地严重的起层、断裂、破角、掉边等缺陷。	符合要求	符合
2	形状与尺寸偏差	mm	长度： ± 5.0	-1.0~+1.0	符合
			宽度： ± 5.0	0~+2.0	
			厚度： ±0.8	+0.2~+0.3	
			对角线差： ≤5	1~5	
		----	表面平整度 ＜1.0mm/2m	(0.1~0.2)mm/2m	
3	横向抗折强度	N/mm ²	≥13	20.2	符合
4	纵向抗折强度	N/mm ²	≥10	15.5	符合
5	密度	g/cm ³	1.28~1.42	1.41	符合
6	湿涨率	%	≤0.20	0.151	符合
GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》					
7	内照射指数 (I _{Ra})	----	A类： I _{Ra} ≤1.0 B类： 1.0<I _{Ra} ≤1.3 C类： I _{Ra} >1.3	<0.1	符合
	外照射指数 (I _r)	----	A类： I _r ≤1.3 B类： 1.3<I _r ≤1.9 C类： 1.9<I _r ≤2.8	0.1	

批准:

曹志祥

审核:

郭永翔

主检:

刘小民

