



2017190305Z



究 院

№ 建委2017-06-0528

M17061503-1



检 验 检 测 报 告



广州质量监督检测研究院



检验检测报告

第 1 页 共 2 页

产 品 名 称	埃特®佳壁板	生产日期	2017-05-30
商 标	埃特	编号或批号	DJ127171
型号 / 规格 / 等级	(2440×1220×12) mm	限用日期/保质期	----
受检单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	抽送样单号	M17061503-11
任务来源	----	检验类别	抽样检验
委托单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	样品数量	5件
生产单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	抽样基数	1140件
抽样地点	成品仓库	抽(送)样日期	2017年06月15日
来样方式	本院抽样	验讫日期	2017年06月29日
检验依据	Q/AITE 14-2015《纤维增强水泥外墙板(埃特佳壁板)》 GB/T 7019-2014《纤维水泥制品试验方法》		
样品状况	正常		
检测环境说明	温度: 24℃~27℃, 相对湿度: 52%~60%		
检 验 结 论	所检项目符合Q/AITE 14-2015标准要求。本次抽样检验项目合格。 签发日期: 2017年06月29日 此处未盖“检验检测专用章”本报告无效。 		
备 注	1. 企业标准备案号: QB/440100 91 121-2015; 2. 我院获CMA、CAL认定授权的检验能力覆盖企业标准Q/AITE 14-2015所涉及的全部项目。		

批准:

曹志祥

审核:

郭永翔

主检:

刘永民



编号: M17061503-11

检 验 结 果

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	标 准 要 求	检 验 结 果	单项评价
			-----	-----	
1	表面质量	----	表面不应有明显的象皮花纹、凹凸不平、表面要平整, 不允许存在影响功能地严重的起层、断裂、破角、掉边等缺陷。	符合要求	符合
2	形状与尺寸偏差	mm	长度: ± 5.0	+0.5~+3.0	符合
			宽度: ± 5.0	+1.0~+2.5	
			厚度: ± 0.8	+0.2~+0.3	
			对角线差: ≤ 5	1~3	
		----	表面平整度 $< 1.0\text{mm}/2\text{m}$	(0.1~0.3)mm/2m	
3	横向抗折强度	N/mm ²	≥ 13	20.6	符合
4	纵向抗折强度	N/mm ²	≥ 10	15.0	符合
5	密度	g/cm ³	1.28~1.42	1.32	符合
6	湿涨率	%	≤ 0.20	0.114	符合

批准:

曹志祥

审核:

郭永翔

主检:

刘小民

