



2017190305Z



究 院

No 建委2017-06-0519

M17061503-4



# 检 验 检 测 报 告

广州质量监督检测研究院



## 检验检测报告

第 1 页 共 2 页

|              |                                                                                                          |          |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 产品名称         | 埃特®中密度板                                                                                                  | 生产日期     | 2017-05-15  |
| 商标           | 埃特                                                                                                       | 编号或批号    | PI344171    |
| 型号 / 规格 / 等级 | (2440×1220×6) mm                                                                                         | 限用日期/保质期 | ----        |
|              |                                                                                                          | 抽送样单号    | M17061503-4 |
| 受检单位         | 广州埃特尼特建筑系统有限公司                                                                                           | 检验类别     | 抽样检验        |
| 任务来源         | ----                                                                                                     | 样品数量     | 7件          |
| 委托单位         | 广州埃特尼特建筑系统有限公司                                                                                           | 抽样基数     | 3000件       |
| 生产单位         | 广州埃特尼特建筑系统有限公司                                                                                           |          |             |
| 抽样地点         | 成品仓库                                                                                                     | 抽(送)样日期  | 2017年06月15日 |
| 来样方式         | 本院抽样                                                                                                     | 验讫日期     | 2017年06月28日 |
| 检验依据         | Q/AITE 7-2014《纤维增强水泥低密度和中密度平板(埃特低密度板和埃特中密度板)》<br>GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》<br>GB/T 7019-2014《纤维水泥制品试验方法》 |          |             |
| 样品状况         | 正常                                                                                                       |          |             |
| 检测环境说明       | 温度: 20℃, 相对湿度: 65%                                                                                       |          |             |
| 检 验          | 所检项目符合Q/AITE 7-2014标准(中密度板)和GB 6566-2010标准(A类装饰装修材料)要求。本次抽样检验项目合格。                                       |          |             |
| 结 论          |                                                                                                          |          |             |
| 备 注          | 1. 企业标准备案号: QB/440100 91 2419-2014;<br>2. 我院获CMA、CAL认定授权的检验能力覆盖企业标准Q/AITE 7-2014所涉及的全部项目。                |          |             |



批准:

苏向明

审核:

郭永翔

主检:

刘小凡



编号: M17061503-4

## 检验结果

第 2 页 共 2 页

| 序号                                            | 检验项目                        | 单位                | 标准要求                                                                                  | 检验结果                          | 单项评价 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
|                                               |                             |                   | ----                                                                                  | ----                          |      |
| Q/AITE 7-2014《纤维增强水泥低密度和中密度平板（埃特低密度板和埃特中密度板）》 |                             |                   |                                                                                       |                               |      |
| 1                                             | 表面质量                        | ----              | 不应有明显的象皮花纹、凸凹不平、表面要平整，不允许有严重的起层、断裂、破角、掉边等缺陷。                                          | 符合要求                          | 符合   |
| 2                                             | 形状与尺寸偏差                     | mm                | 长度<br>≥1200: ±5.0                                                                     | -0.5~+1.0                     | 符合   |
|                                               |                             |                   | 宽度: ±5.0                                                                              | 0~+1.0                        |      |
|                                               |                             |                   | 厚度<br>≤12: ±0.5                                                                       | +0.1~+0.3                     |      |
|                                               |                             |                   | 表面平整度<br>磨面板≤0.5<br>非磨面板≤2                                                            | 磨面板: 0.1~0.2<br>非磨面板: 0.4~0.6 |      |
| 3                                             | 横向抗折强度                      | N/mm <sup>2</sup> | 中密度埃特板: ≥12                                                                           | 16.6                          | 符合   |
| 4                                             | 纵向抗折强度                      | N/mm <sup>2</sup> | 中密度埃特板: ≥9                                                                            | 13.2                          | 符合   |
| 5                                             | 密度                          | g/cm <sup>3</sup> | 中密度埃特板: 1.20~1.40                                                                     | 1.36                          | 符合   |
| 6                                             | 含水率                         | %                 | 中密度埃特板: <10                                                                           | 6.8                           | 符合   |
| 7                                             | 湿涨率                         | %                 | 中密度埃特板: <0.20                                                                         | 0.112                         | 符合   |
| GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》                     |                             |                   |                                                                                       |                               |      |
| 8                                             | 内照射指数<br>(I <sub>Ra</sub> ) | ----              | A类: I <sub>Ra</sub> ≤1.0<br>B类: 1.0<I <sub>Ra</sub> ≤1.3<br>C类: I <sub>Ra</sub> >1.3  | <0.1                          | 符合   |
|                                               | 外照射指数<br>(I <sub>r</sub> )  | ----              | A类: I <sub>r</sub> ≤1.3<br>B类: 1.3<I <sub>r</sub> ≤1.9<br>C类: 1.9<I <sub>r</sub> ≤2.8 | 0.1                           |      |

批准:

苏向明

审核:

郭永翔

主检:

刘小民

