



2017190305Z



究 院

No 建委2017-06-0524

M17061503-



检 验 检 测 报 告



广州质量监督检测研究院



广州质量监督检测研究院

№ 建委2017-06-0524

M17061503-7

检验检测报告

第 1 页 共 2 页

产 品 名 称	埃特®中密度板	生产日期	2017-05-05
商 标	埃特	编号或批号	PI345173
型号 / 规格 / 等级	(2440×1220×12) mm	限用日期/保质期	-----
		抽送样单号	M17061503-7
受检单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	检验类别	抽样检验
任务来源	----	样品数量	5件
委托单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	抽样基数	800件
生产单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司		
抽样地点	成品仓库	抽(送)样日期	2017年06月15日
来样方式	本院抽样	验讫日期	2017年06月28日
检验依据	Q/AITE 7-2014《纤维增强水泥低密度和中密度平板(埃特低密度板和埃特中密度板)》 GB/T 7019-2014《纤维水泥制品试验方法》		
样品状况	正常		
检测环境说明	温度: 24℃~27℃, 相对湿度: 52%~60%		
检 验	所检项目符合Q/AITE 7-2014标准(中密度板)要求。本次抽样检验项目合格。		
结 论			
备 注	1. 企业标准备案号: QB/440100 91 2419-2014; 2. 我院获CMA、CAL认定授权的检验能力覆盖企业标准Q/AITE 7-2014所涉及的全部项目。		

签发日期: 2017年06月29日
此处未盖“检验检测专用章”本报告无效。

批准:

苏向明

审核:

郭永翔

主检:

刘永民



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

(5645/2017.06.30)
防伪查询码: 03E54428C0BFD36A

编号: M17061503-7

检验结果

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项评价
			----	-----	
1	表面质量	----	不应有明显的象皮花纹、凸凹不平、表面要平整,不允许有严重的起层、断裂、破角、掉边等缺陷。	符合要求	符合
2	形状与尺寸偏差	mm	长度 $\geq 1200: \pm 5.0$	$-0.5 \sim +2.0$	符合
			宽度: ± 5.0	$-0.5 \sim +1.0$	
			厚度 $12 \sim 15: \pm 1.0$	$+0.3 \sim +0.4$	
			表面平整度 磨面板 ≤ 0.5 非磨面板 ≤ 2	磨面板: $0.1 \sim 0.3$ 非磨面板: $0.4 \sim 0.6$	
3	横向抗折强度	N/mm ²	中密度埃特板: ≥ 12	16.6	符合
4	纵向抗折强度	N/mm ²	中密度埃特板: ≥ 9	12.8	符合
5	密度	g/cm ³	中密度埃特板: $1.20 \sim 1.40$	1.32	符合
6	含水率	%	中密度埃特板: < 10	8.7	符合
7	湿涨率	%	中密度埃特板: < 0.20	0.103	符合

批准:

苏向明

审核:

郭永翔

主检:

刘小民

